

CEKOL ZS-06

Biały tynk dekoracyjny

- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Bezpyłowa obróbka na mokro
- Na bazie białego cementu
- Grubość warstwy 1-6 mm

EFEKT GRYSIKU



ZASTOSOWANIE

CEKOL ZS-06 jest mrozo i wodoodporną zaprawą, służącą do uzupełniania ubytków oraz wyrównywania powierzchni ścian i sufitów na zewnątrz oraz wewnątrz budynków.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być czyste, zwarte, wolne od zatluszczeń. Farby olejne, klejowe oraz luźne ziarenka piasku należy usunąć. Podłoża silnie chłonne należy zagruntować CEKOL DL-80.

WŁAŚCIWOŚCI

CEKOL ZS-06 jest suchą mieszanką białego cementu, białych wypełniaczy mineralnych oraz środków modyfikujących. Zaprawę można stosować na podłożach mineralnych, z cegły, betonu, gazobetonu, na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Grubość ziarna do 0,5 mm.

WYKONANIE

Zaprawę należy przygotować wsypując 1kg proszku do ok. 0,2 l wody (ok. 5 litrów na worek 25 kg) i wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa nadaje się do użycia i zachowuje swoje właściwości przez ok. 2 h. W przypadku zgęstnienia w tym czasie należy ją ponownie wymieszać nie dolewając wody. Zaprawę nanieść na przygotowane podłoże za pomocą gładkiej pacy. Grubość warstwy $1 \div 10$ mm. Świeża zaprawa wymaga typowej pielęgnacji jak dla zapraw cementowych. W czasie wiązania należy ją chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. poprzez delikatne zraszanie wodą. Powierzchnię po wstępnym związaniu zatrzeć jak tynk cementowo-wapienny.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać należy w pomieszczeniach suchych, w oryginalnych opakowaniach.

DANE TECHNICZNE

Spełnia wymagania:	PN-EN 998-1:2016
Reakcja na ogień:	A1
Absorbpcja wody:	Wc2
Wytrzymałość na ściskanie:	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Proporcje mieszanki:	ok. 0,25 l wody na 1 kg proszku
Grubość warstwy:	1-6 mm
Przyczepność	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$, FP-b
Zużycie:	około 1,6 kg/m ² /mm
Temperatura stosowania i podłoża:	od +5 °C do +25 °C
Czas zużycia:	około 2 h
Produkt posiada:	Atest higieniczny
Opakowanie 5kg	EAN 5906474060050
Opakowanie 25kg	EAN 5906474060258
CN	32141090

UWAGI

1. Podłoże zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
2. Świeża zaprawa wymaga pielęgnacji typowej dla zapraw cementowych.